

MFFT™最低成膜温度仪

RHOPOINT *paintlab*+ 0

- 油漆和涂料
- 粘合剂

MFFT™ 最低成膜温度仪

彩色触摸屏操作,简单易用

英国RHOPOINT最低成膜温度仪用于检测涂敷在基体 表面的油漆和涂料形成均匀薄膜和白点的最低温 度,例如水基涂料,聚合物分散液,合成乳胶和乳 液等。

该仪器也用于优化粘合剂凝固温度,例如:水溶性粘合剂和环氧树脂固化的最低温度。





彩色触摸屏操作, 简单易用

油漆和涂料

最低成膜温度(MFFT)是指涂覆在基体上的油漆或涂料形成均匀薄膜的最低温度。依照ASTM D 2354 和 ISO 2115标准的规定,进行最低成膜温度的标准测试可使用MFFT-BAR最低成膜温度仪。Rhopoint MFFT-BAR就是基于这些标准设计的。

粘合剂

单组份粘合剂的最低成膜温度,测试方法与油漆和涂料相似。对于双组份粘合剂,最好涂敷以前先在样品板上垫一条铝箔,方便清洗。双组份粘合剂不显示最低成膜温度,可以通过用抹刀 刮擦样品来判断最低固化温度。

设计

新型的最低成膜温度仪MFFT-B使用简单易用的触摸屏,数字显示最低成膜温度,温度计算结果方便的输出到标签。

这样增加了Rhopoint最低成膜温度仪的可信度,使得仪器易于操作和提高结果的确定性。

温度仪包括带电热梯度的铜制样品板。内置温度传感器监控整个铜制样品板,触摸屏上显示斜线图形。

排出的气体被完全干燥,通过烧结的分布系统均匀分布在样品板上。铰接的有机玻璃盖起到绝热和隔绝空气的作用,同时方便观察试验的过程。游标移到显示的确定的最低成膜点;仪器计算并用所需的单位显示温度。

仪器可以提供一个可选的结果标签打印机,记录值包括测试日期 和时间,测试时间和确定的最低成膜温度。打印标签可以贴在样 品瓶或工作表上。

运行

选择需要的温度范围,让仪器达到热平衡。湿的测试材料用立方涂膜器或延辗器来进行涂布。一旦材料变干或固化,结果立刻一目了然。

标准配置

标准型号 (MFFT-90)有九个温度范围:

范围	0	1	2	3	4	5	6
冷端 (°C)	-10	-5	0	5	15	23	33
热端 (°C)	8	13	18	23	33	50	60

范围	7	8	9
冷端 (°C)	43	53	63
热端 (°C)	70	80	90

镀镍铜板

立方涂膜器75µm 0.003"

行业应用



涂料



树脂



粘合剂

MFFT™最低成膜温度仪



技术参数

符合标准 ASTM D 2354, ISO 2115, DIN 53787 (按需订购)

(L × W) 483 × 235mm 样板尺寸 气体 4 I min-1 @ 100 psig

液体 主管道压力, 重力排水, 进水管温度小于等于

20°C

电源 110-120V AC 或220-240V AC

部件代码 MFFT-90 (-10 to 90°C)

重量 38kg 包装重量 54kg

包装尺寸 $(L \times W \times H)$

550 × 610 × 350mm

商品编码 9027 8017

包含附件

- ▮液体连接器
- ■气体连接器
- ■立方涂膜器
- ▮备用硅胶
- ■电源线
- ■使用手册

可选配件

- Ⅰ冷却装置
- ■标签打印机





其他服务

免费延保

校准及售后服务

我们在全球多地建有售后服务中心,获得更多信息请访 间: www.rhopointinstruments.com/support





Certificate No. FM29741



深圳市华丰科技有限公司

深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦602室

全国销售热线:

北京: 010-63702740 上海: 021-63231107 深圳: 0755-82138057

网址: http://www.epkchina.net/

RI00272/03/17

